

## Lame de parement

# Sapin du Nord, thermo-traité clair, éclaté et brossé



Matériaux pour Maison Bois



### ■ Profil



### ■ Description

Lame de parement sapin du Nord  
Profil mini grain d'orge  
Éclaté et brossé  
Taux de siccité : 8 à 10%  
Thermo-traité clair  
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)  
Qualité AB

### ■ Essence

Sapin du Nord  
Provenance Scandinavie  
Issu de forêts durablement exploitées  
Veinage assez fin  
Densité : 400 kg/m<sup>3</sup>  
Noeuds de forme et de taille variables

### ■ Traitement : chauffé clair

Ce traitement haute température consiste à chauffer les bois à une température de 190°C sous atmosphère neutre.

#### Les «plus-produits» apportés au bois :

- Meilleure stabilité dimensionnelle
- Une coloration brune dans la masse
- Hydrophilie diminuée
- Baisse de la conductivité thermique (sauna)

### ■ Sections et conditionnement

20 x 185 mm Long : 4.20 ml - 5 lames/paquets