

+ PRODUITS


- ▶ **NOUVEAU : PRÉSERVATION GRIS**
- ▶ **PRÉ-GRISÉ EN USINE : ÉLÉGANT ET HARMONIEUX**
- ▶ **12 PROFILS TECHNIQUES ET MODERNES**
- ▶ **3 COLORIS DE PRÉSERVATION**
- ▶ **10 ANS DE GARANTIE SUR LA PRÉSERVATION**
- ▶ **FABRIQUÉ EN FRANCE - PEFC - CTB B+**

COLORIS




PROFILS


EN STOCK




NAHUA 40X105




AZTEK 27X125




MAYA 27X125




INCA 20X125




CELTIC 27X180




VÉNITIEN




TREMA 20X125




ACADIEN 21X123




VICKING 20X123



ST LOUIS 18/20X132



LOUISIANE 20X132



CLAIRE VOIE 19X150

EN STOCK

GARANTIES ET CERTIFICATIONS PROTAC OUEST



BARDAGE BOIS PRESERVE

ÉPICÉA

Les bardages bois Preserve bénéficient d'un traitement de préservation conforme à leur classe d'emploi et certifié CTB B+. Disposant d'une garantie de 10 ans sur le traitement, les bardages Preserve sont protégés contre les risques biologiques intrinsèques. La nouvelle préservation GRIS, pré-grise le bois, permettant une esthétique harmonieuse et homogène.

CARACTÉRISTIQUES

ESSENCE : Épicéa (Picéa excelsa)
 ORIGINE : Scandinavie / Russie
 PRÉSERVATION : Classe 3
 LONGUEURS ORIGINES (M) : De 3,00 à 4,80 suivant dispo
 ÉTAT DE SURFACE : Raboté

ASSEMBLAGE SUIVANT DTU 41.2
 ASSEMBLAGE : Rainure-Languette + Rainuré-bouveté en bout suivant profil
 FIXATION : Inox
 MASSE VOLUMIQUE : 450 Kg/m³
 choix B = présence de petites fentes/poches de résines/petits nœuds sautés

DOMAINES D'EMPLOI

Rèvetements extérieurs sur parois maçonnées, béton ou ossature bois
 Constructions neuves, extensions, surélévations, rénovations
 Habitats individuels, collectifs, aménagements urbains
 Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) avec bardage rapporté


ENTRETIEN

Le bardage Preserve® bénéficie d'une garantie de 10 ans sur la préservation du bois. Pour nettoyer votre bardage, nettoyez avec un chiffon doux non pelucheux ou une grosse éponge, avec un savon au PH neutre. Pour une maximisation de l'esthétique du bardage l'application de saturateur Essentiel® est conseillé.

MISE EN ŒUVRE

Pose traditionnelle conforme au DTU 41-2
 Pose d'un pare-pluie obligatoire sur mur ossature bois et maçonnerie
 Fixation par une pointe inox masquée pour les profils de largeur utile ≤ 125
 Pose avec une garde de 20 cm minimum au dessus du sol fini
 Assurer une ventilation basse et haute
 Protéger les ouvrages sous le bardage des éventuelles salissures liées aux produits de préservation
 Toutes les coupes des produits préservés doivent être retraitées

ACCESSOIRES

				
Produit	Angle sortant	Cornière	Saturateur Essentiel®	Après coupe
Carac.	62x62 ou 68x68	45x45 ou 68x68	1 litre	1 litre
Long.	3,60 m	3,00 m	1 litre	1 litre
Info.	Tous coloris	Tous coloris	Coloris Essentiel®	Incolore

ABAQUE

PROFILS	SECTION	VERT	BRONZE	GRIS	RAINÉ-BOUVETÉ EN BOUT	RÉSISTANCE THERMIQUE
NAHUA	40X105	•	•	•	•	0,30 à 0,40 m ² k/W
AZTEK	27X125	•	•	•	•	0,20 à 0,26 m ² k/W
MAYA	27X125	•	•	•	•	0,20 à 0,26 m ² k/W
INCA	20X125	•	•	•	•	0,15 à 0,20 m ² k/W
CELTIC	27X180	•	•	•	•	0,20 à 0,26 m ² k/W
VÉNITIEN	27X54/80/129	•	•	•	•	0,20 à 0,26 m ² k/W
TREMA	20X125	•	•	•	•	0,15 à 0,20 m ² k/W
ACADIEN	21X123	•	•	•	•	0,16 à 0,21 m ² k/W
VICKING	20X123	•	•	•	•	0,15 à 0,20 m ² k/W
ST LOUIS	18X132	•	•	•	•	0,13 à 0,18 m ² k/W
ST LOUIS	20X132	•	•	•	•	0,15 à 0,20 m ² k/W
LOUISIANE	20X132	•	•	•	•	0,15 à 0,20 m ² k/W
CLAIRE VOIE	19X150	•	•	•	•	0,14 à 0,19 m ² k/W

ESSENCE DE BOIS

ESSENCE	ORIGINE	ASPECT	STABILITÉ				UTILISATIONS	
Sapin du Nord Picea Excelsa	Russie et Scandinavie	Couleur blanc jaune, faiblement veiné. Fil droit, grain fin et régulier	<ul style="list-style-type: none"> Stabilité dimensionnelle : moyenne Adaptation à l'humidité ambiante : rapide Aptitude au séchage : sans difficulté Facile à usiner 				Bardage / Lambris / Plancher / Charpente / Ossature / Lames à volets...	
Durabilité		CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET PHYSIQUES						
Conférée par préservation, Classe 3 certifiée CTB B+ 10 ans de garantie sur la préservation du bois Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions préconisées par Protac Ouest.		Densité moyenne à 12 % d'humidité	Conductivité thermique	Résistance au choc	Contrainte de rupture à la compression	Contrainte de rupture à la traction	Contrainte de rupture à la flexion	Module d'élasticité en flexion
		460 kg/m ³	0,10 à 0,13 W/mK	4,5 Nm/cm ²	45 N/mm ²	85 N/mm ²	71 N/mm ²	12 000 N/mm ²
		Qualifie l'essence. Impacte les caractéristiques mécaniques et physiques du bois	Mesure l'aptitude du bois à transférer la chaleur	Détermine la résistance à la pénétration sur la face radiale du bois	Mesure la contrainte qu'il faut appliquer pour provoquer la rupture de l'échantillon de bois en compression, traction et flexion			Donne une indication sur la rigidité du bois

- Les produits faisant l'objet de garantie (traitements et finitions) doivent toujours être mis en œuvre selon les règles en vigueur (DTU). Tous produits mis en œuvre valent acceptation de qualité et ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une demande de reprise ou d'échange.
- Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions préconisées par Protac Ouest.
- Protac Ouest impose à toutes les commandes de produits avec finitions les pots de retouches spécifiques Protac Ouest. Leur absence d'emploi, exclue toute garantie.
- Les bardages autoclaves peuvent subir une légère rétraction. Vérifier le taux d'hygrométrie avant pose, afin d'éviter un retrait excessif : FIXATION 2 POINTES CONSEILLÉE.

VOTRE DISTRIBUTEUR



Le Montelier 42840 COMBRE 04 74 64 63 54

Matériaux Pour Maison Bois

www.scierie-lion.com



protacouest.com

contact@protacouest.com
 T : 02 96 500 500 - F : 02 96 500 501
 PROTAC OUEST
 ZI de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie - BP90322
 22403 Lamballe cedex

